



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ *РОСС RU.СГ64.Н00551*

Срок действия с *29.09.2010* по *29.09.2013*  
№ *0108821*

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

*РОСС RU.0001.11СГ64 от 16.03.2010*

*Орган по сертификации продукции в строительстве —  
ОС "КРАСНОЯРСКСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ"*

*Россия, 660041, г. Красноярск, пр.Свободный, 64"Ж", тел./факс (391) 202-35-01, E-mail: Sertif@list.ru*

## ПРОДУКЦИЯ

*Щебень из плотных горных пород для строительных работ  
Абаканского месторождения*

*Выпускается по ТУ 5711-014-58163333-2005*

*Серийный выпуск*

код ОК 005 (ОКП):

*57 1100*

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

*ТУ 5711-014-58163333-2005*

код ТН ВЭД России:

*2517 10 100 0*

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ *ОАО "Евразруда"*

*Россия, 652990, Россия, г. Таштагол Кемеровской обл., ул. Ленина, 21*

*тел.факс (3843) 70-61-36, код ОКПО 58163333, ИНН 7701288541, E-mail: aruzsmk@khakasnet.ru*

*Адрес производства: 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, д. 35 а, т./ф. (39047) 2-36-51*

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

*ОАО "Евразруда"*

## НА ОСНОВАНИИ

*Протокола сертификационных испытаний*

*№ 154/1-С от 29.09.2010 ИЛ "ЛИСК", г. Красноярск, № РОСС RU.0001.22СЛ54 от 27.05.2010;*

*Санитарно-эпидемиологического заключения № 19.01.19.019.П.000177.12.05 от 09.12.2005*

*до 09.12.2010, Территориальное управление ФСН по Республике Хакасия;*

*Акта № 1610 о результатах анализа состояния производства продукции, выпускаемой*

*ОАО "Евразруда"*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ *Сертификация по схеме За*



Руководитель органа

*[Handwritten signature]*  
подпись

*Ю.Ф. Стоян*  
инициалы, фамилия

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись

*В.А. Лойко*  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



**Результаты сертификационных испытаний  
щебня из плотных горных пород для строительных работ (фракции 5-15 мм) по ТУ 5711-014-58163333-2005,  
выпускаемого Абаканским филиалом ОАО «Евраз руда»**

Измеряемый показатель (ИП), ед. изм.	Нормативные значения	Результаты испытаний		Обозначение НД на метод испытаний
		образцов	Щ-1	
1. Зерновой состав: полный остаток на контрольных ситах, % по массе 1,25D D 0,5 (d+D) d	До 0,5 До 10 От 30 до 60 От 90 до 100	0,2 7,2 49,4 91,4		ГОСТ 8269,0-97
2. Содержание зерен слабых пород, %	10, не более	4,8		
3. Прочность по дробимости: - потеря массы, % - марка по дробимости	До 12 1000, не менее	7,0 M1400		
4. Прочность по истираемости в полочном барабане: - потеря массы, % - марка истираемости	До 25 И1	18,5 И1		
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), % по массе	1,0, не более	1,0		
6. Морозостойкость (ускоренный метод): - число циклов - потеря массы, % - марка по морозостойкости	15, не менее 2, не более F300	15 1,35 F300		
7. Содержание глины в комках, % по массе	0,25, не более	Отсутствует		
8. Плотность насыпная, кг/м <sup>3</sup>	факт	1510		



Руководитель ИЛ "ЛИСК"

Исполнитель

И.Н. Юрченко  
(ф.и.о)

В.М. Морозов  
(ф.и.о)